

Kiehl-Legnodor-satina

Matte 1-Komponenten-Langzeitbeschichtung

Eigenschaften

Lackartig auftrocknende, metallsalz- und weichmacherfreie PU-Dispersion. Durch den hohen Feststoffanteil entsteht ein strapazierfähiger, leicht zu reinigender Schutzfilm. Die Nachpflege der Beschichtung erfolgt nach einer Trockenreinigung. Eine nasse Grundreinigung zur Entfernung des Films ist nicht möglich.

Produktzusammensetzung

Polymerdispersionen, Polyethylenwachse, wasserlösliche Lösungsmittel, Konservierungsmittel (Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone).
pH-Wert (Konzentrat): ca. 8

Anwendungsbereich

Auf Echtholzböden, die mit Holzölen (z. B. Kiehl-Eco-Refresher) oder Versiegelungen gepflegt wurden. Weiterhin auf beschichtbaren elastischen Bodenbelägen anwendbar. Nicht geeignet auf Flächen, die mit Lösungsmittelwachs gepflegt wurden.

Anwendung


Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu prüfen. Eine einwandfreie Optik ist nur auf sauberen, trennmittelfreien und fachgerecht vorbereiteten Flächen gewährleistet.

Vorbereitung der Flächen:

Parkettflächen (geölt, versiegelt, bereits beschichtet) sind vor dem Beschichten trocken zu reinigen (Kiehl-Legno-Pad).

Der anfallende Staub ist zu entfernen.

Neue beschichtbare elastische Bodenbeläge werden mit Torvan-Konzentrat (100 ml zu 8 Liter Wasser) intensiv gereinigt. Bereits beschichtete elastische Bodenbeläge müssen grundgereinigt werden, z. B. mit Veroclean (3 Liter zu 8 Liter Wasser). Auf bereits mit Kiehl-Legnodor beschichteten elastischen Bodenbelägen ist eine Trockenreinigung mit einem Kiehl-Legno-Pad durchzuführen.



Beschichten:

Kanister vor Gebrauch schütteln!

Ca. 300 ml unverdünnt auf den Boden geben und sofort mit Wischwiesel oder Flachmopp in gleichmäßig sich überlappenden Bahnen auf 10 m² verteilen. Zügig überlappend (nass in nass) weiterarbeiten.

Es sind je nach Oberflächenbeschaffenheit 1 – 2 Aufträge im Abstand von 90 Minuten notwendig.

Nur trockene Filme bilden eine strapazierfähige Pflegeschicht

Reinigungsmittel für Arbeitsmaterial: Wasser.

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Holz- und Parkettpflege

Verbrauch pro m²

Beschichten: 30 ml pro Auftrag



www.blaue-engel.de/uz12a

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Zum Spritzen nicht geeignet. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Enthält: 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Information für Allergiker unter Telefon-Nr. 0 81 34 / 93 05-0.

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Verpackung

2 x 5 L Kanister im Karton

Art.-Nr. j 22 08 05

Vor Frost schützen!

